

CERACLEAN1P

Racle / Doctor blade



ESTENSIONE s.r.l.
VIA REGINA PACIS 18
41049 Sassuolo - Mo - Italia
Tel. 0536/805949 - Fax 0536/808237
Cod. Fisc. - P.iva 02322650363
Cap. Soc. 20.000.000 i.v.
CCIAA MO281786
Reg. Tribunale MO 42703
<http://www.estensione.it>
E-mail: info@estensione.it

Caratteristiche del poliuretano / *poliurethane characteristics*

	Um	Norme / norms	Valore / value
Colore / colour			rosso / red
Durezza / hardness	SH/A	ASTM D 2240	82
Carico di rottura / tensile strength	Mpa	ASTM D 412	25
Peso Specifico / specific weight	gr/cm ³	ASTM D 1817	1,24
Allungamento a rottura / elongation at breaking	%	ASTM D 412	850
Perdita all'abrasione / abrasion loss	mm ³	ASTM D 5963	35
Temperatura di esercizio / operating temperature	min. / max.		80
Resistenza all'acqua,acidi / resistance to water and acids	°C		scadente / poor
Resistenza a oli, gasolio / resistance to oil and fuel			buona / good
Impermeabilità ai gas / Impermeability to gases			buona / good
Resistenza all' ozono / resistance to ozone			eccellente / excellent